

JIS A1102	骨材ふるい分け試験		試験報告用紙
工 事 名 国道〇〇号線情報ボックス敷設工事			
路盤名・測点	路床 BP	試 験 年 月 日	平成19/11/07
骨 材	M-40	試 験 者	日本 太郎
篩目の開き	残留重量 g	加積残留率 %	加積通過率 %
106.0mm	0.0	0.0	100.0
75.0mm	88.8	1.8	98.2
63.0mm	501.3	10.0	90.0
37.5mm	1,002.4	20.0	80.0
31.5mm	1,273.9	25.5	74.5
19.0mm	1,948.2	39.0	61.0
9.5mm	2,349.1	47.0	53.0
4.75mm	2,699.6	54.0	46.0
2.36mm	2,899.4	58.0	42.0
600 $\mu$	3,478.3	69.6	30.4
425 $\mu$	3,726.4	74.5	25.5
150 $\mu$	4,260.4	85.2	14.8
75 $\mu$	4,706.5	94.1	5.9
PASS	5,000.0	100.0	0.0
合 計	5,000.0		

